

## GK Sperrgrund

Feinraue isolierende Grundierung mit guter Absperrwirkung für Gipskarton- OSB und Presspanplatten



|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Beschreibung</b>            | Feinraue isolierende Grundierung mit guter Absperrwirkung für Gipskarton- OSB und Presspanplatten  |  |
| <b>Eigenschaften</b>           | Weiß, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig  |  |
| <b>Anwendung</b>               | Weiß pigmentierte Grundierfarbe für Gipskarton- und Hartfaserplatten, um ein Durchschlagen von Lignindurchblutungen zu unterbinden und eine Haftbrücke für nachfolgende Dekorputze zu schaffen. Nicht für liegende Flächen geeignet.<br>Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.   |  |
| <b>Verbrauch</b>               | ca. 0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup> je Anstrich   |  |
| <b>Technische Daten</b>        | Art<br>Konsistenz<br>Bindemittel<br>Dichte   | Feinraue Grundierung<br>Flüssig<br>Polymerdispersion, siloxanverstärkt<br>ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup> |
| <b>Verarbeitung</b>            | <p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. GK-Sperrgrund ein- bis zweimal unverdünnt satt auftragen. Bei kritischen Untergründen muss der Auftrag zweimal unverdünnt erfolgen. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p> |  |
|                                |  |  |
| <b>Oberflächenbeschichtung</b> | Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.  |  |
| <b>Lieferform</b>              | 15 kg/Eimer (24 Eimer/Palette)<br>4 kg/Eimer (80 Eimer/Palette)  |  |
| <b>Lagerung</b>                | Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.  |  |
| <b>Hinweis</b>                 | Augen und Haut schützen.<br>Giscode: M-GP01  |  |
| <b>Beratungsservice</b>        | Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.  |  |
| <b>Optik</b>                   | Feinrau  |  |
| <b>Farbton</b>                 | Weiß   |  |
| <b>Optionen</b>                | -  |  |

## GK Sperrgrund

Feinraue isolierende Grundierung mit guter Absperrwirkung für Gipskarton- OSB und Presspanplatten

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### **HUMA FARBEN GmbH**

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen

Fon +49.(0)7174.89899-0

Fax +49.(0)7174.89899-18

[www.huma-farben.de](http://www.huma-farben.de) [info@huma-farben.de](mailto:info@huma-farben.de)